

## AUTEX FORM SE 21

### POPIS

AUTEX Form SE 21 je vysoko rafinovaný minerálny olej slúžiaci ako separačný prostriedok pri spracovaní a výrobe keramických a cementárskych produktov. Obsahuje účinné prísady, zabráňujúce priľnutiu spracovávaného materiálu k forme.

Obsahuje účinné prísady zaisťujúce ľahkú separáciu spracovávaného betónového materiálu od formy. Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môžu byť tiež použité valčeky alebo kefy.

### POUŽITIE

- je určený pre aplikácie majúce za cieľ dosiahnutie ľahkej separácie keramických a cementárskych foriem od spracovávaného materiálu (vymazávanie foriem).
- používa sa tiež ako prísada do keramických más formovaním.

### VLASTNOSTI

- nízkoviskózny minerálny produkt s vynikajúcou priľnavosťou k forme,
- schopnosť dokonalej separácie formy a spracovaného materiálu (betón, keramické materiály a i.).

| Vlastnosti                                           | Typické hodnoty |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Vzhľad                                               | Žltohnedý, číry |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]        | 0,884           |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 12 - 13         |
| Bod tekutosti [°C]                                   | -30             |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]  | 180             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### ŠPECIFIKÁCIE

ISO 6743: ISO-L-B

### A SÚHLASY

### POKYNY PRE

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach

### MANIPULÁCIU A

Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

### SKLADOVANIE

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

---

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C