

# MOL SC 260

## olej pre parné valce



MOL SC 260 je olej pre parné valce, pre aplikácie vyžadujúce špeciálne vysoko viskózne mazivá. Ide o ťažký zvyškový olej, z ktorého bol odstránený parafín, neobsahuje žiadne prísady a má nízky sklon k odparovaniu. Vysoká viskozita a dobrá priľnavosť zabezpečí mazací film, ktorý má vysokú únosnosť, ktorá účinne odoláva vysokým teplotám pary, rovnako ako zmývaciemu účinku kondenzovanej pary. Vzhľadom svojmu vhodne formulovanému zloženiu a pri použití v normálnych prevádzkových teplotách sa nevytvárajú živicové a koksové usadeniny.

### Použitie



Valce parných strojov pracujúcich s nasýtenou alebo mierne prehriatou parou do teploty max. 260°C

Mazacie miesta s vysokým zaťažením, nízkymi otáčkami a vysokou teplotou

Ventily používané vo vákuovej technológii

Na priemyselné použitie.

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúce zmáčanie povrchu a priľnavosť

Vytvára súvislý mazací film, ktorý pevne drží na kovovom povrchu, zabezpečuje kontinuitu mazania a účinne znižuje opotrebenie a trenie  
Odolný voči vymývaniu kondenzovanou vodou

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Dlhodobu odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách a tlakoch, dosahujú sa nižšie náklady na údržbu  
Zabraňuje tvorbe živicových usadenín a koksu na ventiloch a piestoch

### Špecifikácie a súhlasy

ISO-L-Z

### Vlastnosti

| Vlastnosti  | Typické hodnoty |
|---|-----------------|
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]          | 0,900           |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 670             |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 38              |
| Bod tuhnutia [°C]                                     | -6              |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]   | 320             |
| Conradsonov karbonizačný zvyšok (CCT) [% (m/m)]       | 1,0             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

# MOL SC 260

## olej pre parné valce



### Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

#### SAP kód a balenie:

13100259 MOL SC 260 180KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)