

MOL Transol 460

priemyselný prevodový olej



MOL Transol 460 je priemyselný prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných minerálnych základových olejov a vyváženého systému prísad. Obsahuje EP prísady.

Použitie



Špirálovité a kuželočelne skosené uzavreté priemyselné prevody

Prevody a ložiská obsahujúce časti z neželezných kovov (napr. bronz, meď)

Mechanické pohony obrábacích strojov

Vlastnosti a výhody

Dobrá únosnosť

Vytvára stabilný mazací film, nižšie opotrebenie

Zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť, spoľahlivosť a životnosť zariadení

Netvorí sa úsady

Nízke náklady na filtre a menej prestojov

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Dobrá odlúčivosť vody

Efektívne a kontinuálne mazanie

Rýchla odlúčivosť vzduchu

Súvislý mazací film, bez vzduchových bublín

Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi

Plne kompatibilný s bronzovými a medenými súčiastkami

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: ISO VG 460

API GL-3

ISO 12925-1 CKC

ISO-L-CKC

DIN 51517-3 (CLP)

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,903
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	460
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	29,3
Viskozitný index	91
Bod tuhnutia [°C]	-12
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	250
Protizadieracie vlastnosti (FZG)	
- nevyhovujúci stupeň zaťaženia	>12

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Transol 460

priemyselný prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100333 MOL Transol 460 180KG

13301458 MOL Transol 460

216,5 l ocel'ový sud

autocisterna

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)