


MOL Ultrans 220

priemyselný prevodový olej



MOL Ultrans 220 je vysoko výkonný priemyselný prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaného základového oleja s použitím prísad, ktoré majú kombinované účinky. Jeho únosnosť a EP vlastnosti sú vynikajúce.

Použitie



Vysoko výkonné špirálovité a kuželočelne skosené uzavreté priemyselné prevody

Prevody vystavené nárazovej záťaži

Olejom mazané klzné a valivé ložiská

Systémy pre mazanie olejovou hmlou

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť

Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu

Vynikajúca ochrana voči mikropittingu

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu

Nízka penivosť

Súvislý mazací film, aj pri vysokom zaťažení

Netvorí sa úsady

Nízke náklady na filtre a menej prestojov

Vynikajúca odlúčivosť vody

Vodu nahromadenú na dne nádoby je možné ľahko odstrániť
Chráni voči abnormálnej korózii a opotrebeniu zariadenia

Neobsahuje olovo a chlór

Aplikovateľné v systémoch mazania olejovou hmlou

Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi

Plne kompatibilný s bronzovými a medenými súčiastkami

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: ISO VG 220
ISO 12925-1 CKD
ISO-L-CKD
DIN 51517-3 (CLP)
AGMA 9005-E02 EP

MOL Ultrans 220

priemyselný prevodový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,897
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	224,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	19,0
Viskozitný index	95
Bod tuhnutia [°C]	-24
Bod vzplanutia v otvorenom teglíku (Cleveland) [°C]	240
Protizadieracie vlastnosti (FZG)	
- nevyhovujúci stupeň zaťaženia	>12

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C